

油墨耗材系列

TPC TPC系列移印UV油墨



产品详细信息

产品详细信息	
应用范围	TPC适合印刷在ABS，硬质PVC、PC、PS、PMMA材质
特性	<p>1 固化 UV固化干燥一般80-120W/cmUV水银灯即可使用。油墨的固化速度必须注意到一般UV干燥机的反射照，UV灯管的数量，使用时间，能量，油墨的厚度，颜色，材质，印刷速度以及UV固化的次数。移印后的产品，标准的油墨附着度测试必须鉴于在室温20 左右，再以胶带进行百格测试。</p> <p>2 耐褪色性 移印UV油墨Tampacure TPC选用中等及高等不易褪色的颜料。因此，油墨使用范围可以符合短期欧洲户外气候做为标准。</p> <p>3 抗磨擦性及化学性 一旦UV固化干燥，将拥有良好的耐磨擦性及抗化学性。如需增加油墨的特性，可添加5%的硬化剂。可采用一般市面上的移印钢板和移印胶头</p>